

Fiche technique				Quick-Step Palazzo	
Edition	06.2013	Standard	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Quick-Step
Dimensions					
panneau					1820x190 mm
épaisseur totale					14,0 mm
nombre par paquet m² par paquet					6 2,0750 m²
Composition lame					
couche de surface		PEFC, FSC ou origine contrôlée			3,0 mm
Âme		PEFC, FSC ou origine contrôlée	Pin		Hevea QS Mastercore
contrebalancement		longueur			2,00 mm
rainure et languette		largeur			Uniclic Uniclic Multifit
Couche superficielle					
Essence bois			Chêne		
provenance			Europe		
finition					crf catalogue/website
sélection					crf catalogue/website
Instructions de pose					
pose en flottant		sur sous-couche Quick-Step		cf instructions d'installation	
pose collé en plein		Quick-Step polymère MS		cf instructions d'installation	
CE	EN 14342:2008	notified body		DAP-PL-1033.00	Level 4
PEFC					label PEFC
Garantie					
		Uniclic connection		conditions dans chaque paquet	pour la vie
		usage domestique		conditions dans chaque paquet	levenslang
		usage commercial		ou	sur demande
Finition					
Résistance à l'usure	vernis UV huile SIS 923509 DIN 68861	falling sand S33			5 à 7 couches 2 couches 500-1700 550-1200
Résistance à la rayure	EN 13442	Top Coat anti-rayures à technologie nano		sauf encre blue encre blue	classe 5 classe 3
Résistance aux taches					
Aspect général du sol posé	EN 13489	désafleurs différences en largeur tuilage longueur tuilage largeur	≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1% ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %	
Chaises à roulettes		utilisez des roulettes souples Type W (EN 12529) et/ou tapis bureau adapté			
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676				USRV 50-52
Emission formol	EN 717-1				E1 0 ppm
PCP					sous limite détection
Résistance thermique	EN 12664				0,127 m².°K/W
Chauffage par le sol				cf instructions de pose spécifiques	
Classification au feu	EN 14342	CWFT			D _{fl} - s ₁
		avec une finition chêne			C _{fl} - s ₁
UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					